

**PERMACOL<sup>®</sup> HPL 328****Klebstoff für PVC und Kunststoffe**

Diedenweg 94  
6717 KV EDE  
The Netherlands

Tel +31 (0)318 640740  
Fax +31 (0)318 635099  
E-mail: [adhesives@permacol.nl](mailto:adhesives@permacol.nl)  
<http://www.permacol.nl>

PERMACOL<sup>®</sup> HPL 328 ist ein 1-komponentiger Klebstoff auf Basis von PVC - Copolymer und Lösemittel, der gute und schnelle Haftung bietet auf harten Kunststoffen, wie z.B. Hart PVC, ABS, PMMA (Plexiglas), Polycarbonat (Lexan).

PERMACOL<sup>®</sup> HPL 328 füllt, je nach Verarbeitungsweise, Fugen bis zu einer Breite von 0,5 mm aus.

**Eigenschaften**

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Basis          | : PVC - Copolymer und Lösemittel      |
| Farbe          | : transparent                         |
| Feststoff      | : ca. 25%                             |
| Dichte         | : 950 kg/m <sup>3</sup>               |
| Viskosität     | : 600 mPa.sec/20°C                    |
| Lagerfähigkeit | : 12 Monate (geschlossene Verpackung) |
| Flammpunkt     | : >16°C                               |

**Beständigkeit**

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Temperatur               | : 60°C, kurzzeitig 95°C  |
| Frostbeständigkeit       | : gut                    |
| Feuchtbeständigkeit      | : Wasser (kalt und warm) |
| Chemikalienbeständigkeit | : gut                    |

**Vorbehandlung und Verarbeitung:**

1. Leicht schleifen und reinigen mit Alkohol oder MEK.
2. Verarbeitungstemperatur minimal 15°C.
3. Aushärtung ist nach 24 Stunden erreicht; erst dann belastbar.
4. Haftung schon nach einigen Sekunden, große Flächen sofort festdrücken und eventuell klemmen.

**Verpackungen**

- 100 gr und 250 gr Flakon
- 1 kg Dose

### **Rechtliche Verantwortung**

Produkt geliefert durch Permacol (Lieferant) unterliegen den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die allen Verkaufsverträgen zu Grunde liegen, auf der Rückseite der Rechnungen abgedruckt und auf Anfrage erhältlich sind. Obwohl Informationen, Empfehlungen oder Beratung in gutem Vertrauen gegeben werden, gibt Lieferant keine Gewähr oder Garantie, beabsichtigt oder stillschweigend, (I) zu beschriebenen Resultaten unter Anwendungsumständen, oder (II) zur Wirkung oder Sicherheit des vom Lieferanten gelieferten Produktes, Empfehlung oder Beratung. Nichts aus diesem oder irgendeinem Dokument verändert, variiert, ersetzt oder als gilt als Verzicht auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lieferanten.

*Jeder Benutzer trägt die volle Verantwortung seiner Entscheidung bzgl. der Eignung von Produkt, Empfehlung oder Beratung des Lieferanten für den eigenen Zweck. Jeder Benutzer muss Tests und Analysen identifizieren und durchführen, um sicher zu stellen das das Endprodukt sicher und geeignet ist für den Gebrauch des Endverbrauchers. Da die tatsächliche Anwendung vom Lieferanten nicht zu kontrollieren ist, dieser Gebrauch unterliegt ausschließlich der Verantwortung des Benutzers, kann Lieferant nicht verantwortlich gemacht werden für entstandenen Verlust durch verkehrten oder fehlerhaften Gebrauch des Produktes. Des weiteren ist keine Aussage zum möglichen oder angenommenem Gebrauch von Produkt beabsichtigt oder kann, als Gewährleistung einer Lizenz unter Patent oder geistigem Urheberrecht des Lieferanten, Tochtergesellschaften oder verbundenen Firmen, oder als Empfehlung zum Gebrauch gleichen Produktes zur Verletzung eines Patents oder intellektuellem Eigentumsrechts, gewertet werden.*